



## Synthetischer Hartgips

EN ISO 6873

**Zur Herstellung von Gegenbißmodellen sowie von Meister- und Arbeitsmodellen in der Modellguß- und Kunststoffprothetik.**

### Giludur bietet:

- stabile, kantenfeste Modelle
- abgestimmte Expansion
- gleichbleibende Qualität

### Physikalische Daten

Erstarrungsende  
Druckfestigkeit nach 24 Std.  
Härte nach 24 Std.  
Lineare Abbinde-Expansion  
nach 2 Std.

10 ±2 Min.  
über 30 MPa  
über 90 MPa  
  
unter 0,2 %

### Verarbeitung

Mischungsverhältnis

**Giludur :** dest. Wasser

100 g : 30 ml

Verarbeitungstemperatur

ca. 23 °C

Pulver in das vorgelegte Wasser einstreuen.

Mischdauer mechanisch unter Vakuum 30 Sek

Die anfängliche Konsistenz verflüssigt sich beim Rühren und ergibt beim Eingießen auf dem Vibrator ein optimales Fließverhalten.

Verarbeitungszeit

ca. 6 Min.

Damit die nun beginnende Kristallisation nicht gestört wird, darf der ausgegossene Abdruck nicht mehr vibriert werden.

### Verpackungseinheiten

Papiersäcke mit Folieneinlage	25 kg
Tragekartons mit Folieneinlage	20 kg

### Verwendbarkeit

In gut verschlossenen, feuchtedichten Gebinden und bei trockener Lagerung mindestens 1 Jahr nach Herstellung.

### Hinweise zur Abfüllung in Kleingebinden:

**Giludur** nur in trockenen Räumen abfüllen, offene Lagerung des Materials unbedingt vermeiden. Ausschließlich feuchtigkeitsdichte Verpackung verwenden, wie zum Beispiel:

- Kunststoff – Aluminium – Verbundfolien
- Niederdruck – Polyäthylen – Dosen mit mindestens 0,5 mm Wandstärke

Vorstehende Angaben erfolgen nach bestem Wissen und sorgfältiger Prüfung. Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Produkte gemäß Spezifikation, haften jedoch nicht für Weiterverarbeitungsergebnisse, die in der Regel außerhalb unseres Einflußbereiches entstehen.