



Auswaschbares, hochtemperaturbeständiges Kern- und Formenmaterial für Prepreg-Bauteile, Wickelverfahren und Nasslaminate.

Besondere Vorteile

- Verarbeitung bei Raumtemperatur
- Sehr gute Oberflächenwiedergabe
- Temperaturbeständigkeit bis 200 °C
- Leicht auswaschbar

Kenndaten

Pulverförmig

Mischungsverhältnis

Pulver : Wasser

1 kg : 470 - 490 ml

Mischvolumen daraus

0,72 - 0,73 l

Rührzeit

ca. 1 min

Verarbeitungszeit

ca. 4 min

Erstarrungsende

ca. 20 min

Verarbeitung

Ludur Wash-Away im angegebenen Verhältnis in das vorgelegte Wasser einstreuen und gut durchmischen bis keine Klümpchen mehr sichtbar sind.

Zum Mischen größerer Mengen wird ein Rührgerät mit einem Propellerrührer oder Wendelrührkorb empfohlen (z.B. drehzahlregelbare Handbohrmaschine), für kleinere Mengen kann ein Schneebesen genügen.

Die Rührerdrehzahl soll ca. 500 Upm betragen.

Wichtige Hinweise

Ludur Wash-Away und das Anmischwasser sollen vor dem Mischen eine Temperatur von ca. 20 °C haben. Material, das bei stärker abweichender Temperatur gelagert wird, ist vor der Verwendung zu klimatisieren.

Verpackung

Papiersäcke mit Folieneinlage

25 kg

Lagerbeständigkeit

Mindestens 12 Monate in verschlossenen, feuchtigkeitsdichten Gebinden.

Vorstehende Angaben erfolgen nach bestem Wissen und sorgfältiger Prüfung. Sie entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik.

Wir gewährleisten einwandfreie Qualität unserer Produkte, haften jedoch nicht für Weiterverarbeitungsergebnisse, die in der Regel außerhalb unseres Einflussbereiches entstehen.